Generic Vinyl Ester - Glass Fiber

المصنع	Generic	**الفئة**	Vinyl Ester
المادة المالئة	ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: فينيل استر عام - ألياف زجاجية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.74-1.90 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.10- to 0.12 %	-	ASTM D955
امتصاص الماء	0.050-0.35 %	-	ASTM D570
صلابة باركول	59-71	-	ASTM D2583

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 11200-43400	psi 6294649.2 - 1624425.6	ASTM D638
قوة الشد	MPa 28.6-359	psi 52068.64 - 4148.09	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 10300-41400	psi 6004573.2 - 1493891.4	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 90.7-597	psi 86587.69 - 13154.95	ASTM D790
قوة الضغط	MPa 152-605	psi 87747.99 - 22045.78	ASTM D695
صدمة إيزود المحززة	J/m 760-1900	ft·lb/in 35.59 - 14.23	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 257-288	F° 550.4 - 494.6	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مدة الصلاحية	wk 8.6-8.7	-	-
وقت إزالة القالب	min 4.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.