Generic Vinyl Ester

المصنع	Generic	**الفئة**	Vinyl Ester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: فينيل استر عام. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.01-1.71 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.0-8.5 %	-	ASTM D955
الستايرين المرتبط	39.0-44.0 %	-	-
صلابة باركول	34-45	-	ASTM D2583

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2840-4160 MPa	411907.92 - 603358.08 psi	ASTM D638
قوة الشد		-	ASTM D638
	67.6-95.1 MPa	9804.57 - 13793.11 psi	-
	73.6-91.7 MPa	10674.8 - 13299.98 psi	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
استطالة الشد		-	ASTM D638
	% 3.9-4.7	-	-
	% 2.4-8.1	-	-
معامل الانحناء	MPa 3410-4070	psi 590304.66 - 494579.58	ASTM D790
قوة الانحناء		-	ASTM D790
	MPa 133-152	psi 22045.78 - 19290.05	-
	MPa 109-151	psi 21900.74 - 15809.14	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 95.0-150	F° 302.0 - 203.0	ASTM D648

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثابت العزل الكهربائي		-	-
	3.27-3.47	-	ASTM D150
	3.30-3.50	-	IEC 60250
عامل التبديد		-	-
	3.7E-3 إلى 5.3E-3	-	ASTM D150
	1.6E-3 إلى 3.7E-3	-	IEC 60250

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مدة الصلاحية	wk 13-26	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 178-565	-	ASTM D2393
اللزوجة	Pa·s 0.090-2.6	-	-
وقت التجلط	min 10-19	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.