Generic LMDPE

المصنع	Generic	**الفئة**	LMDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: LMDPE عام. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.934-0.938 g/cm³ 0.934-0.940 g/cm³ 0.914-0.959 g/cm³	- - - -	- ASTM D792 ISO 1183 ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.9-6.1 g/10 min 3.3-6.1 g/10 min	- - -	- ASTM D1238 ISO 1133
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	27.9-1000 hr	-	ASTM D1693
صلابة الديورومتر			- ASTM

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	D2240
	60-65	-	ISO 868
	55-57	-	

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 646-758	psi 109938.8 - 93694.55	ISO 527-2
قوة الشد		-	-
	MPa 17.9-20.0	psi 2900.76 - 2596.18	ASTM D638
	MPa 18.0-22.0	psi 3190.84 - 2610.68	ISO 527-2
انفعال الشد		-	-
	% 11-12	-	ISO 527-2
	% 380-1000	-	ASTM D638
	% 88-1000	-	ISO 527-2
معامل الانحناء		-	-
	MPa 556-862	psi 125022.76 - 80641.13	ASTM D790
	MPa 698-803	psi 116465.51 - 101236.52	ISO 178
سمك الفيلم - المُختبر	µm 20-26	mil 1.02 - 0.7874	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	-
	C° 63.9-71.5	F° 160.7 - 147.02	ASTM D648
	C° 64.8-68.2	F° 154.76 - 148.64	ISO 75-2/B
درجة حرارة الهشاشة	-70.2 to -70.0 °C	-94.36 - F° 94.0-	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	C° 113-118	F° 244.4 - 235.4	ISO 306
درجة حرارة الانصهار	C° 126-128	F° 262.4 - 258.8	-

الخواص البصرية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
اللمعان	50-88	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	3.0-18 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.