Generic mPE

المصنع	Generic	**الفئة**	mPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: mPE عام.
يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.30-3.7 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع	97.8-426 MPa 116-519 MPa	- 14184.72 - 61786.19 psi 16824.41 - 75274.72 psi	ASTM D882 - -
قوة الشد	6.97-16.9 MPa 6.75-19.5 MPa	- 1010.91 - 2451.14 psi 979.01 - 2828.24 psi 928.24 - 4017.55 psi 7440.45 - 9717.55 psi	- ASTM D882 ASTM D882 ISO 527-3 ASTM D882

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	MPa 6.40-27.7 MPa 51.3-67.0 MPa 40.9-56.7 MPa 24.0-68.0	psi 8223.65 - 5932.05 psi 9862.58 - 3480.91	ASTM D882 ISO 527-3
استطالة الشد	- % 450-570 % 580-810 % 660-880	- - - -	- ASTM D882 ASTM D882 ISO 527-3
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 60-610	oz 21.51 - 2.12	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف	g 19-300 g 310-730	- oz 10.58 - 0.6701 oz 25.75 - 10.93	ASTM D1922 - -

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	14-91	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 1.3-40	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.