,Generic Nylon 66/6 - Glass Fiber Long

المصنع	Generic	**الفئة**	Nylon 66/6
المادة المالئة	ألياف زجاجية طويلة	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: Generic Nylon 66/6 - Glass Fiber, Long هذه المعلومات مقدمة لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية طويلة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.45-1.69 g/cm³	-	ISO 1183
انكماش القالب	0.10-0.40 %	-	ISO 294-4

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	13000-22500 MPa	1885494.0 - 3263355.0 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	220-280 MPa	31908.36 - 40610.64 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	2.0-2.3 %	-	ISO 527-2
قوة صدمة شاربي المحززة	25-40 kJ/m²	11.89 - 19.03 ft·lb/in²	ISO 179
قوة صدمة شاربي غير المحززة	75-100 kJ/m²	35.69 - 47.58 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	235-255 C° 220-235 C°	- 455.0 - 491.0 F° 428.0 - 455.0 F°	- ISO 75-2/A ISO 75-2/C
درجة حرارة الاستخدام المستمر	123-220 C°	253.4 - 428.0 F°	ASTM D794
درجة حرارة الانصهار	240-260 C°	464.0 - 500.0 F°	ISO 11357-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.