Generic Nylon 9T - Glass Fiber

المصنع	Generic	**الفئة**	Nylon 9T
المادة المالئة	ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: Generic Nylon 9T - Glass Fiber هذه المعلومات مقدمة لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.37-1.73 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	15-17 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب		-	-
	0.098-0.20 %	-	ASTM D955
	0.50-0.80 %	-	ASTM D955
	0.20-0.90 %	-	ISO 294-4

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 165-181	psi 26251.88 - 23931.27	ASTM D638
استطالة الشد	% 4.0	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 9960-13100	psi 1899997.8 - 1444578.48	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 197-270	psi 39160.26 - 28572.49	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 100-120	ft·lb/in 2.25 - 1.87	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 285-290	F° 554.0 - 545.0	ASTM D648

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثابت العزل الكهربائي	3.30-3.80	-	ASTM D150
عامل التبديد	9.0E-3 to 0.010	-	ASTM D150

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.