Generic PAI

المصنع	Generic	**الفئة**	PAI
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: PAI عام يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.40-1.46 g/cm³	-	ASTM D792
امتصاص الماء	0.30-0.40 %	-	ASTM D570
صلابة روكويل	69-120	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	3810-6930 MPa	552594.78 - 1005113.34 psi	ASTM D638
استطالة الشد	0.80-15 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	4140-6980 MPa	600457.32 - 1012365.24 psi	ASTM D790

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الانحناء	238-241 MPa	34954.16 - 34519.04 psi	ASTM D790
معامل الضغط	2410-4100 MPa	594655.8 - 349541.58 psi	ASTM D695
قوة الضغط	163-222 MPa	32198.44 - 23641.19 psi	ASTM D695
معامل الاحتكاك	0.030-0.35	-	ASTM D1894
عامل التآكل	1.4-2000 10^-8 /mm³ N·m	-	ASTM D3702
صدمة إيزود المحززة	42-150 J/m	0.7867 - 2.81 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	278-279 C°	532.4 - 534.2 F°	ASTM D648
التوصيل الحراري	0.26-0.55 W/m/K	-	ASTM C177

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	6.0E+6 إلى 5.0E+18 ohms	-	ASTM D257
ثابت العزل الكهربائي	3.90-6.00	-	ASTM D150
عامل التبديد	8.7E-3 to 0.032	-	ASTM D150

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.