Generic PBT - Proprietary

المصنع	Generic	**الفئة**	PBT
المادة المالئة	تركيبة خاصة	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: PBT عام - خاص يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	مُسَجَّل الملكية	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	0.64-3.0 %	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1810-9640 MPa	262518.78 - 1398166.32 psi	ISO 527-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 25.9-54.0	psi 7832.05 - 3756.48	ISO 527-2
انفعال الشد	% 0.40-2.2	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1840-11500 MPa	psi 1667937.0 - 266869.92	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	kJ/m² 4.9-5.9	ft·lb/in² 2.81 - 2.33	ISO 180
قوة صدمة إيزود غير المحززة	kJ/m² 7.5-10	ft·lb/in² 4.76 - 3.57	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 53.6-187	F° 368.6 - 128.48	ISO 75-2/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.