Generic ABS+PC - Glass Fiber, Long

المصنع	Generic	**الفئة**	PC+ABS
المادة المالئة	ألياف زجاجية طويلة	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: Generic ABS+PC - Glass Fiber, Long يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية طويلة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.25-1.49 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.050-0.52 %	-	ISO 294-4

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	5770-12400 MPa	1798471.2 - 836869.26 psi	ISO 527-2

الخواص الميكانيكية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
إجهاد الشد	111-156 MPa	16099.22 - 22625.93 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	1.3-2.5 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	5680-11900 MPa	823815.84 - 1725952.2 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	123-224 MPa	17839.67 - 32488.51 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	18-28 kJ/m²	8.56 - 13.32 ft·lb/in²	ISO 180
صدمة السهم الآلية	14.1-18.5 J	-	ASTM D3763

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.