Generic ABS+PC - Unspecified

المصنع	Generic	**الفئة**	PC+ABS
المادة المالئة	حشوة (Filler)	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: Generic ABS+PC - Unspecified يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي		-	-
	1.25-1.30 g/cm³	-	ASTM D792
	1.18-1.40 g/cm³	-	ISO 1183
انكماش القالب		-	-
	0.35-0.50 %	-	ASTM D955
	0.20-0.60 %	-	ISO 294-4

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 2500-9000	psi 1305342.0 - 362595.0	ISO 527-2
قوة الشد	MPa 55.8-65.0 MPa 39.0-65.4	- psi 9427.47 - 8093.12 psi 9485.49 - 5656.48	- ASTM D638 ISO 527-2
انفعال الشد	% 2.0-4.0 % 2.0-37	- - -	ISO 527-2 - -
معامل الانحناء	MPa 3030-6890 MPa 3330-8000	- psi 999311.82 - 439465.14 psi 1160304.0 - 482976.54	- ASTM D790 ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 84.0-116	psi 16824.41 - 12183.19	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	kJ/m² 3.7-20	ft·lb/in² 9.52 - 1.76	ISO 179
صدمة إيزود المحززة	J/m 47-200	ft·lb/in 3.75 - 0.8803	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 95.0-133 C° 83.0-130 C° 80.0-130	- 271.4 - 203.0 F° 266.0 - 181.4 F° 266.0 - 176.0 F°	- ISO 75-2/B ASTM D648 ISO 75-2/A
درجة حرارة تليين فيكات	C° 98.0-142	287.6 - 208.4 F°	ISO 306
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	3.0E-5 إلى 5.5E-5 cm/		ISO 11359-2

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	cm/°C	-	-
	3.5E-5 إلى 7.0E-5 cm/	-	-
	cm/°C	-	

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	9.8E+15 إلى 1.0E+16 ohms	-	IEC 60093
درجة حرارة اشتعال السلك المتوهج	743-751 C°	1383.8 - 1369.4 F°	IEC 60695-2-13

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.