Generic PETG

المصنع	Generic	**الفئة**	PETG
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: Generic PETG يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.27-1.29 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.35-0.50 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	105-108	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	49.8-53.1 MPa	7701.52 - 7222.89 psi	-
	26.0-29.1 MPa	4220.61 - 3770.99 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D638
	4.0-8.4 %	-	-
	120-190 %	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa 2070-2170	psi 314732.46 - 300228.66	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 52.0-80.0	psi 11603.04 - 7541.98	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 69-120	ft·lb/in 2.25 - 1.29	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 69.8-70.2	F° 158.36 - 157.64	-
	C° 61.6-64.0	F° 147.2 - 142.88	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
النفاذية	% 89.0-90.1	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.