Generic Perfluoroelastomer

المصنع	Generic	**الفئة**	Perfluoroelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: Perfluoroelastomer عام. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.92-2.22 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	70-80	-	ASTM D2240
صلابة IRHD	60-80	-	ASTM D1415, ISO 48

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	-
	2.06-4.69 MPa	298.78 - 680.23 psi	ASTM D412
	1.65-16.9 MPa	239.31 - 2451.14 psi	ASTM D412
	9.08-16.8 MPa	1316.95 - 2436.64 psi	ISO 37
قوة الشد			

الخواص الميكانيكية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
	MPa 13.8-18.4 MPa 8.88-23.6	- psi 2668.7 - 2001.52 psi 3422.9 - 1287.94	- ASTM D412, ISO 37 ASTM D412
استطالة الشد	% 120-220 % 120-200	- - -	- ASTM D412 ISO 37
مجموعة الضغط	% 25-35	-	ASTM D395

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.