Generic PMMA+PVC

المصنع	Generic	**الفئة**	PMMA+PVC
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: PMMA+PVC عام يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.33-1.52 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.30-0.60 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	93-114	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	34.8-42.4 MPa	6149.61 - 5047.32 psi	-
	41.1-74.5 MPa	10805.33 - 5961.06 psi	-
استطالة الشد	52-130 %	-	ASTM D638

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa 2200-2560	psi 371297.28 - 319083.6	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 62.5-82.5 MPa 54.1-71.8	- psi 11965.64 - 9064.88 psi 10413.73 - 7846.56	ASTM D790 - -
صدمة إيزود المحززة	J/m 58-960	ft·lb/in 17.98 - 1.09	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 66.2-121 C° 71.5-78.9	- F° 249.8 - 151.16 F° 174.02 - 160.7	ASTM D648 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.