Generic TPO (POE) - Mineral

المصنع	Generic	**الفئة**	TPO (POE)
المادة المالئة	معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: Generic TPO (POE) - Mineral يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	معدن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.940-1.13 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	-
	0.50-31 g/10 min	-	ASTM D1238
	6.0-30 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 16.0-24.1	psi 3495.42 - 2320.61	ISO 527-2
انفعال الشد	% 4.0-14	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	MPa 900-2210	psi 320533.98 - 130534.2	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	kJ/m² 19-51	ft·lb/in² 24.27 - 9.04	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 80.8-125 C° 47.0-57.2	- 257.0 - 177.44 F° 134.96 - 116.6 F°	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	4.4E-5 إلى 6.2E-5 cm/cm/°C	-	ASTM E228, ISO 11359-2

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.