# Generic PP Alloy - Mineral

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Generic | **الفئة** | PP Homopolymer |
| **المادة المالئة** | معدن | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: سبيكة PP عامة - معدنية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | معدن | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 0.980-1.05 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 11-35 g/10 min | - | ISO 1133 |
| **انكماش القالب** | 0.40-0.92 % | - | ISO 294-4 |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **إجهاد الشد** | 15.0-18.3 MPa | 2654.2 - 2175.57 psi | ISO 527-2 |
| **قوة صدمة شاربي المحززة** | 24-52 kJ/m² | 24.74 - 11.42 ft·lb/in² | ISO 179 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.