Generic PP Alloy

المصنع	Generic	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: سبيكة PP عامة. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.890-1.06 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	176-2260 MPa	25526.69 - 327785.88 psi	ASTM D790
معامل الاحتكاك	0.25-0.40	-	ASTM D1894
سمك الفيلم - المُختبر	1500-5200 µm	59.06 - 204.72 mil	-
المعامل القاطع	2490-3000 MPa 2090-3600 MPa	- 361144.62 - 435114.0 psi	ASTM D882 - -

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		522136.8 - 303129.42 psi	
قوة الشد	MPa 170-239 MPa 189-210	- 34664.08 - 24656.46 psi 30457.98 - 27412.18 psi	ASTM D882 - -
استطالة الشد	% 89-120 % 80-130	- - -	ASTM D882 - -
قوة الختم	N/mm 0.16	-	ASTM F88
درجة حرارة بدء الختم	C° 106-131	F° 267.8 - 222.8	-
نفاذية الأكسجين	/cm³·mm/m² 0.15-41 atm/24 hr	-	ASTM D3985
معدل نفاذية بخار الماء	g/m²/24 hr 0.78-10	g/100 0.645 - 0.05031 in²/24 hr	ASTM F1249
حمل الالتصاق (Blocking Load)	g 6.0	oz 0.2116	ASTM D3354

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	95-140	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 1.3-2.6	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.