Generic PP Copolymer - Wollastonite (CaSiO3)

المصنع	Generic	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	ولاستونيت (CaSiO3)	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: Generic PP Copolymer - Wollastonite (CaSiO3). يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ولاستونيت (CaSiO3)	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.955-1.23 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	11-18 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	0.50-1.1 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	43-58	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 1000-3000	psi 435114.0 - 145038.0	ASTM D638
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 16.8-22.0	psi 3190.84 - 2436.64	-
	MPa 13.0-17.0	psi 2465.65 - 1885.49	-
استطالة الشد		-	ASTM D638
	% 3.0-5.0	-	-
	% 18-40	-	-
معامل الانحناء	MPa 900-3000	psi 435114.0 - 130534.2	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 19.0-26.2	psi 3800.0 - 2755.72	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 82-300	ft·lb/in 5.62 - 1.54	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 75.0-115	F° 239.0 - 167.0	-
	C° 51.0-56.5	F° 133.7 - 123.8	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.