Generic PP Homopolymer - Glass\Mineral

المصنع	Generic	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	زجاج/معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: Generic PP Homopolymer - Glass\Mineral. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	زجاج\معدن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.06-1.26 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.5-16 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب		-	ASTM D955
	0.39-0.70 %	-	-
	0.90-1.1 %	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 42.7-70.9	psi 10283.19 - 6193.12	ASTM D638
استطالة الشد	% 3.0-5.1	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 2840-6880	psi 997861.44 - 411907.92	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 65.0-97.3	psi 14112.2 - 9427.47	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 42-69	ft·lb/in 1.29 - 0.7867	ASTM D256
صدمة إيزود غير المحززة	J/m 270-430	ft·lb/in 8.05 - 5.06	ASTM D256
صدمة غاردنر	J 0.226-0.582	-	ASTM D5420

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 152-157	F° 314.6 - 305.6	-
	C° 132-143	F° 289.4 - 269.6	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.