- Generic PP Impact Copolymer Mineral

المصنع	Generic	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: Generic PP Impact Copolymer - Mineral. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	معدن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.947-1.15 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.8-27 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 14.9-18.3	psi 2654.2 - 2161.07	ISO 527-2
انفعال الشد	% 74-110	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	MPa 1190-1820	psi 263969.16 - 172595.22	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	kJ/m² 4.5-46	ft·lb/in² 21.89 - 2.14	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة		-	-
	C° 72.1-100	F° 212.0 - 161.78	ISO 75-2/B
	C° 44.8-64.0	F° 147.2 - 112.64	ISO 75-2/A
درجة حرارة تليين فيكات	C° 39.8-125	F° 257.0 - 103.64	ISO 306

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.