Generic PP, Unspecified - Wood Fiber

المصنع	Generic	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	ألياف الخشب	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: Generic PP, Unspecified - Wood Fiber. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف خشبية	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.00-1.01 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.70-12 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة شور	67-77	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
معامل الشد	1890-3530 MPa	511984.14 - 274121.82 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	 MPa 28.5-46.2 MPa 24.0-45.9	- psi 6700.76 - 4133.58 psi 6657.24 - 3480.91	ISO 527-2 - -
انفعال الشد	% 2.7-5.3	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1910-4620 MPa	670075.56 - 277022.58 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 11-14	ft·lb/in² 6.66 - 5.23	ISO 179

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.