Generic PPE

المصنع	Generic	**الفئة**	PPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: PPE عام.
يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي		-	-
	g/cm³ 1.02-1.10	-	ASTM D792
	g/cm³ 1.02-1.07	-	ISO 1183
انكماش القالب	% 0.59-0.61	-	ASTM D955
امتصاص الماء	% 0.060-0.10	-	ASTM D570

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 2050-2720	psi 394503.36 - 297327.9	ASTM D638
قوة الشد		-	-
	MPa 39.2-76.0	psi 11022.89 - 5685.49	ASTM D638
	MPa 18.0-56.3	psi 8165.64 - 2610.68	ASTM D638

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	MPa 17.5-60.0 MPa 40.0-68.9	psi 8702.28 - 2538.16 psi 9993.12 - 5801.52	ISO 527-2 ASTM D638
استطالة الشد		-	-
	% 2.3-60	-	ASTM D638
	% 8.8-280	-	ASTM D638
	% 14-130	-	ISO 527-2
معامل الانحناء		-	-
	MPa 2100-2770	psi 401755.26 - 304579.8	ASTM D790
	MPa 100-2580	psi 374198.04 - 14503.8	ISO 178
قوة الانحناء	MPa 53.9-114	psi 16534.33 - 7817.55	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 44-380	ft·lb/in 7.12 - 0.8241	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 60.0-200	F° 392.0 - 140.0	-
	C° 81.2-151		-
		303.8 - 178.16 F°	
درجة حرارة تليين فيكات	C° 140-193	F° 379.4 - 284.0	ISO 306
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	6.0E-5 إلى 7.0E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثابت العزل الكهربائي	2.54	-	ASTM D150

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.