Generic PP+EPDM - Mineral

المصنع	Generic	**الفئة**	PP+EPDM
المادة المالئة	معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: PP+EPDM عام - معدن. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	معدن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.958-1.10 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0-25 g/10 min	-	ISO 1133
انكماش القالب	0.90-1.3 %	-	ISO 294-4

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 18.0-26.0	psi 3770.99 - 2610.68	ISO 527-2
انفعال الشد		-	ISO 527-2
	% 5.0-9.0	-	-
	% 16-100	-	-
معامل الانحناء	MPa 750-2500	psi 362595.0 - 108778.5	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 24.9-45.0	psi 6526.71 - 3611.45	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	kJ/m² 10-29	ft·lb/in² 13.8 - 4.76	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 72.3-125	F° 257.0 - 162.14	ISO 75-2/B
درجة حرارة تليين فيكات	C° 52.5-149	F° 300.2 - 126.5	ISO 306

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.