Generic PUR-Eth,aliphat

المصنع	Generic	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: PUR عام - Eth,aliphat. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.02-1.07 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	44-97	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	1.72-14.5 MPa	249.47 - 2103.05 psi	-
	2.76-34.7 MPa	400.3 - 5032.82 psi	-
قوة الشد	20.7-46.5 MPa	3002.29 - 6744.27 psi	ASTM D412
استطالة الشد	180-850 %	-	ASTM D412

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة التمزق	28.9-102 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	39-66 %	-	ASTM D395
مرونة بايشور	40-50 %	-	ASTM D2632

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عمر الوعاء (Pot Life)	1.5-6.1 min	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	931-1000 cP	-	ASTM D2393
وقت إزالة القالب	20-960 min	-	-
وقت المعالجة اللاحقة	16-72 hr	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.