Generic PUR-Ether/MDI

المصنع	Generic	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: PUR عام - إيثر/MDI. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.998-1.08 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.59-1.5 %	-	ASTM D955
صلابة الديورومتر	39-98	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	13.0-38.6 MPa	1885.49 - 5598.47 psi	ASTM D638
		-	ASTM D412
	15.0-24.8 MPa	2175.57 - 3596.94 psi	-
	15.9-51.7 MPa	2306.1 - 7498.46 psi	-
استطالة الشد			

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	% 5.0-150 % 110-600	- -	ASTM D638 ASTM D412
معامل الانحناء	MPa 20.7-1230	psi 178396.74 - 3002.29	ASTM D790
قوة الضغط	MPa 0.0269-1.43	psi 207.4 - 3.9	ASTM D695
إجهاد الشد	 MPa 2.35-19.3 MPa 8.43-21.2	- psi 2799.23 - 340.84 psi 3074.81 - 1222.67	ASTM D412 - -
قوة التمزق	 kN/m 40.7-124 kN/m 22	- - -	- ASTM D624 ASTM D470
مجموعة الضغط	% 4.0-51	-	ASTM D395
مرونة بايشور	% 43-65	-	ASTM D2632
صدمة إيزود المحززة	J/m 260-270	ft·lb/in 5.06 - 4.87	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	1.1E-4 إلى 1.7E-4 cm/cm/°C	-	ASTM D696

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عمر الوعاء (Pot Life)	min 1.5-8.9	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 344-759	-	ASTM D2393
وقت إزالة القالب	min 0.38-1400	-	-
وقت المعالجة اللاحقة	hr 3.5-24	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.