Generic PUR-MDI

المصنع	Generic	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: PUR عام - MDI. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.0450-1.25 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.40-1.0 %	-	ASTM D955
صلابة الديورومتر	28-76	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	3.79-24.5 MPa	549.69 - 3553.43 psi	-
	0.0870-0.161	12.62 - 23.35 psi	-
	MPa	174.05 - 786.11 psi	ASTM D412
	1.20-5.42 MPa		
استطالة الشد			

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	% 4.2-11 % 170-420	- -	ASTM D638 ASTM D412
معامل الانحناء	MPa 103-1590	230610.42 - 14938.91 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 6.55-49.9	psi 7237.4 - 950.0	ASTM D790
قوة الضغط	MPa 1.48-10.6	psi 1537.4 - 214.66	ASTM D695
قوة التمزق	kN/m 0.123-19.8	-	ASTM D624
مرونة بايشور	% 17-81	-	ASTM D2632
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 3.8-25	ft·lb/in² 11.89 - 1.81	ISO 179
صدمة إيزود المحززة	J/m 11-110	ft·lb/in 2.06 - 0.206	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 69.8-109	F° 228.2 - 157.64	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 297-778	-	ASTM D2393
كثافة المصهور	g/cm³ 1.05-1.08	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.