Generic PUR-TDI

المصنع	Generic	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: PUR عام - TDI. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.01-1.21 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	79-91	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	1.38-24.1 MPa	200.15 - 3495.42 psi	ASTM D412
استطالة الشد	580-700 %	-	ASTM D412

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
عمر الوعاء (Pot Life)	1.8-40 min	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	30.0-4070 cP	-	ASTM D2393
وقت إزالة القالب	2.0-1000 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.