Generic PVB

المصنع	Generic	**الفئة**	PVB
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: PVB عام.
يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.06-1.07 g/cm³	-	ISO 1183
الكثافة الظاهرية	0.20-0.33 g/cm³	-	ISO 60
امتصاص الماء	5.0-8.0 %	-	ASTM D570
لزوجة المحلول	17-230 mPa·s	17.0 - 230.0 cP	ASTM D445

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	22.8-23.0 MPa	3306.87 - 3335.87 psi	ISO 527-3
استطالة الشد	250-280 %	-	ISO 527-3

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	63.0-70.4 C°	145.4 - 158.72 F°	ISO 11357-2
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	2.2E-4 cm/cm/ C°	-	ISO 11359-2
التوصيل الحراري	0.19-0.24 W/m/ K	-	ISO 8302

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانكسار	1.482	-	ASTM D542

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.