Generic PVC+NBR

المصنع	Generic	**الفئة**	PVC+NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: PVC+NBR عام. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي		-	-
	g/cm³ 1.14-1.33	-	ASTM D792
	g/cm³ 1.18-1.30	-	ISO 1183
صلابة الديورومتر		-	-
	44-95	-	ASTM D2240
	50-90	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	-
	MPa 12.3-17.0	psi 2465.65 - 1783.97	ASTM D638
	MPa 10.0-14.1	psi 2045.04 - 1450.38	ISO 527-2
	MPa 5.58-13.1	psi 1900.0 - 809.31	ASTM D638

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
استطالة الشد	% 340-480 % 300-400	- - -	- ASTM D638 ISO 527-2
قوة التمزق	kN/m 21.9-105	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	% 49-58	-	ASTM D395

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-56.6 °C to -23.1	-69.88 - -9.58 °F	ASTM D746
درجة حرارة الانصهار	160-179 °C	320.0 - 354.2 °F	-

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.