# Generic PVDC

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Generic | **الفئة** | PVDC |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: PVDC عام.
يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

## المواصفات الفنية

### الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **استطالة الشد** | | - | ASTM D882 |
| | % 170-450 | - | - |
| | % 140-700 | - | - |
| **معدل نفاذية الأكسجين** | cm³/m²/24 hr 1.4-250 | /cm³/100 in² 16.12 - 0.0903 hr 24 | ASTM D3985 |
| **معدل نفاذية بخار الماء** | g/m²/24 hr 0.78-17 | g/100 in²/24 hr 1.1 - 0.05031 | ASTM F1249 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.