Generic PVOH

المصنع	Generic	**الفئة**	PVOH
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: PVOH عام.
يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.29 g/cm³	-	ISO 1183
لزوجة المحلول	3-129 mPa·s	3.0 - 129.0 cP	ASTM D445

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25-77 µm	0.9843 - 3.03 mil	-
المعامل القاطع		-	-
	8.96-20.4 MPa	1299.54 - 2958.78 psi	ASTM D882
	8.96-79.1 MPa	1299.54 - 11472.51 psi	ASTM D882
	8.96-23.0 MPa	1299.54 - 3335.87 psi	ISO 527-3

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	23.5-47.0 MPa 24.2-77.9 MPa	- 6816.79 - 3408.39 psi 11298.46 - 3509.92 psi	- ASTM D882 ISO 527-3
استطالة الشد	% 180-590 % 220-590	- - -	- ASTM D882 ISO 527-3
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 260-2200	oz 77.59 - 9.17	ASTM D1709, ISO 7765-1
قوة التمزق إلمندورف	g 90-1300 N 0.010-130	- oz 45.85 - 3.17 lbf 29.22 - 0.002248	- ASTM D1922 ISO 6383-2

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 58.0-85.0	F° 185.0 - 136.4	ISO 11357-2
درجة حرارة الانصهار	C° 180-230	F° 446.0 - 356.0	ISO 11357-3
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	8.5E-5 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2
الحرارة النوعية	1650-1660 J/kg/ C°	-	ASTM C351
التوصيل الحراري	2.0 W/m/K	-	ISO 8302

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.