Generic Silicone Rubber, RTV-2

المصنع	Generic	**الفئة**	Silicone Rubber, RTV-2
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: Generic Silicone Rubber, RTV-2 يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.988-1.55 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	23-71	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	2.72-5.92 MPa	394.5 - 858.62 psi	ASTM D412
استطالة الشد	42-190 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	2.45-21.9 kN/m	-	ASTM D624

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	1.8E-4 إلى 4.2E-4 cm/cm/°C	-	ASTM D696
التوصيل الحراري	0.27-1.4 W/m/K	-	ASTM C177

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	1.0E+14 to 1.6E+15 ohms·cm	-	ASTM D257
قوة العزل الكهربائي	19-27 kV/mm	-	ASTM D149
ثابت العزل الكهربائي	2.90-5.00	-	ASTM D150
عامل التبديد	2.0E-4 إلى 0.020	-	ASTM D150

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مدة الصلاحية	26-52 wk	-	-
اللون	كهرماني أسود شفاف/شبه شفاف عديم اللون رمادي أحمر أبيض أصفر	-	-
الكثافة	0.955-2.35 g/cm³	-	-
اللزوجة	0.050-5.5 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	23-24 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	66-120 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.