Generic TPU Alloy

المصنع	Generic	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: Generic TPU Alloy يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.11-1.23 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	45-98	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	0.483-7.76 MPa 28.4-54.1 MPa	70.05 - 1125.49 psi 4119.08 - 7846.56 psi	ASTM D638 ASTM D412
مقاومة تآكل تابير	18.8-65.6 mg	-	ASTM D1044
إجهاد الشد	1.60-14.7 MPa	232.06 - 2132.06 psi	ASTM D412
استطالة الشد	350-690 %	-	ASTM D412

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة التمزق	49.0-147 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	21-44 %	-	ASTM D395

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	53.6- to -28.0 °C	64.48- - 18.4- F°	DSC
درجة حرارة تليين فيكات	87.9-147 C°	190.22 - 296.6 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.