Generic TPU-Polyether - Barium Sulfate

المصنع	Generic	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	كبريتات الباريوم	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات قيمًا نموذجية تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على النحو التالي: Generic TPU-Polyether - Barium Sulfate يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	كبريتات الباريوم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.23-1.35 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.4-7.5 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	0.80-0.81 %	-	ASTM D955
صلابة الديورومتر	55-95	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa 5.52-23.5	psi 3408.39 - 800.61	ASTM D790
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	MPa 3.45-12.1	psi 1754.96 - 500.38	-
	MPa 8.96-38.6	psi 5598.47 - 1299.54	-
قوة الشد	MPa 30.3-48.3	psi 7005.34 - 4394.65	ASTM D412
استطالة الشد	% 300-550	-	ASTM D412

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.