Generic TS, Unspecified

المصنع	Generic	**الفئة**	TS, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: TS عام، غير محدد. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.02-1.81 g/cm³	-	ASTM D792
الكثافة الظاهرية	1.00-1.51 g/cm³	-	ASTM D1895
عامل السائبة (Bulk Factor)	1.0	-	ASTM D1895
انكماش القالب	0.097-0.10 %	-	ASTM D955
امتصاص الماء	0.10-0.22 %	-	ASTM D570
صلابة الديورومتر	24-85	-	ASTM D2240
صلابة باركول	40-41	-	ASTM D2583

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 317-13800	psi 2001524.4 - 45977.05	ASTM D638
قوة الشد	MPa 1.39-8.27 MPa 18.3-159	- psi 1199.46 - 201.6 psi 23061.04 - 2654.2	ASTM D638 - -
استطالة الشد	% 3.4-700	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 2170-13800	psi 2001524.4 - 314732.46	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 65.2-163	psi 23641.19 - 9456.48	ASTM D790
قوة الضغط	MPa 0.0621-221	psi 32053.4 - 9.01	ASTM D695
صدمة إيزود المحززة	J/m 12-770	ft·lb/in 14.42 - 0.2248	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 46.2-260	500.0 - 115.16 F°	ASTM D648
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	/2.2E-5 to 8.6E-4 cm cm/°C	-	ASTM D696
التوصيل الحراري	W/m/K 0.15-0.19	-	ASTM C177

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	7.9E+11 to 1.9E+15 ohms·cm	-	ASTM D257
قوة العزل الكهربائي	kV/mm 11-86	-	ASTM D149

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثابت العزل الكهربائي	2.59-3.58	-	ASTM D150
عامل التبديد	4.0E-4 إلى 2.9E-3	-	ASTM D150
مقاومة القوس الكهربائي	50.0-181 sec	-	ASTM D495

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مدة الصلاحية	26-52 wk	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	35.0-9030 cP	-	ASTM D2393
وقت إزالة القالب	1400-4300 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.