Generic VLDPE

المصنع	Generic	**الفئة**	VLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: VLDPE عام.
يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	g/cm³ 0.884-0.905 g/cm³ 0.900-0.911	- - -	- ASTM D792 ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	g/10 min 0.74-2.5 g/10 min 0.80-13	- - -	- ASTM D1238 ISO 1133
صلابة الديورومتر	79-94	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 49.0-100	psi 14503.8 - 7106.86	ISO 527-3
إجهاد الشد	MPa 5.00-7.00 MPa 30.6-32.4	- psi 1015.27 - 725.19 psi 4699.23 - 4438.16	ISO 527-3 - -
استطالة الشد	% 490-800	-	ISO 527-3

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-70.7 °C to -70.0	-95.26 - -94.0 °F	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	38.0-88.0 °C	100.4 - 190.4 °F	ISO 306
درجة حرارة الانصهار	110-120 °C 114-119 °C	- 230.0 - 248.0 °F 237.2 - 246.2 °F	- - ISO 3146

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	26-84	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 1.5-30	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.