Ghaed ABS ABS-50

المصنع	Ghaed Basir Petrochemicals Co.	**الفئة**	ABS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ABS-50 التصنيف: غرض عام السمة: تأثير متوسط، صلابة عالية التطبيق: الأجزاء الإلكترونية والكهربائية، والمكانس الكهربائية، وغطاء الغسالة وغطاء باب الثلاجة وما إلى ذلك

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام صلابة عالية مقاومة صدمات متوسطة	- - -	- - -
الاستخدامات	مكونات الأجهزة تطبيقات كهربائية/إلكترونية	- -	- -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.04 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	29-39 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	0.40-0.70 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	95-115	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa	-	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa	-	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa	-	ASTM D790
قوة صدمة إيزود المحززة	kJ/m²	-	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C°	-	ASTM D648
درجة حرارة تليين فيكات	C°	-	ASTM D1525

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	80.0-95.0 C°	176.0 - 203.0 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
وقت التجفيف	3.0 hr	-	-
الحد الأقصى المقترح للرطوبة	%	-	-
درجة الحرارة الخلفية	190-200 C°	374.0 - 392.0 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	200-220 C°	392.0 - 428.0 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	210-220 C°	410.0 - 428.0 F°	-
درجة حرارة الفوهة	215-225 C°	419.0 - 437.0 F°	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	230 C°	446.0 F°	-
درجة حرارة القالب	60.0-80.0 C°	140.0 - 176.0 F°	-
معدل الحقن	بطيء-معتدل	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.