Ghaed ABS/PC GAC 244

المصنع	Ghaed Basir Petrochemicals Co.	**الفئة**	PC+ABS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سبيكة PC/ABS: درجة غير مدعمة التصنيف: غرض عام > درجة الحقن الخاصية: درجة الحقن، مقاومة عالية للصدمات التطبيق: GAC 244 عبارة عن سبيكة PC/ABS غير مدعمة توفر قوة تأثير جيدة ومقاومة عالية للحرارة. على وجه الخصوص، طلاء المعادن سهل للغاية مع GAC 244. لذلك يمكن استخدام GAC 244 في الإسكان الخارجي الذي يحتاج إلى طلاء معدني مثل مقبض باب السيارة، وغطاء المصباح، وما إلى ذلك.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام مقاومة عالية للحرارة مقاومة عالية للصدمات Platable	- - - -	- - - -
الاستخدامات	زخرفة داخلية للسيارات غلاف كهربائي تطبيقات خارجية	- - -	- - -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.08 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	35-45 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	0.50-0.70 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	90-110	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa	-	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa	-	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa	-	ASTM D790
قوة صدمة إيزود المحززة	kJ/m²	-	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C°	-	ASTM D648

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	80.0-95.0 C°	176.0 - 203.0 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
وقت التجفيف	3.0 hr	-	-
الحد الأقصى المقترح للرطوبة	%	-	-
درجة الحرارة الخلفية	230-240 C°	446.0 - 464.0 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	230-250 C°	446.0 - 482.0 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	250-260 C°	482.0 - 500.0 F°	-
درجة حرارة الفوهة	260-270 C°	500.0 - 518.0 F°	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	260 C°	500.0 F°	-
درجة حرارة القالب	70.0-80.0 C°	158.0 - 176.0 F°	-
معدل الحقن	بطيء-معتدل	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.