Ghaed SAN SAN-1

المصنع	Ghaed Basir Petrochemicals Co.	**الفئة**	SAN
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

التصنيف: درجة عامة. الخاصية: تدفق عالي التطبيق: تركيبات ABS، تركيبات ABS/PC، أكواب، حاوية مستحضرات التجميل، مروحة منفاخ، علبة أقلام، عصارة، غطاء غبار ستيريو وما إلى ذلك.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام	-	-
	تدفق عالي	-	-
الاستخدامات	الخلط	-	-
	تطبيقات المستهلك	-	-
	حاويات	-	-
	أكواب	-	-
	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
	Stationary Supplies	-	-
	الأجهزة المنزلية الكبيرة والصغيرة	-	
طريقة المعالجة	الخلط	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.04 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	28-32 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	0.20-0.60 %	-	ASTM D955
امتصاص الماء	0.30 %	-	ASTM D570
صلابة روكويل		-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa	-	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa	-	ASTM D790
قوة صدمة إيزود المحززة	kJ/m²	-	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C°	-	ASTM D648
درجة حرارة تليين فيكات	C°	-	ASTM D1525

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة التجفيف	C° 80.0-85.0	F° 185.0 - 176.0	-
وقت التجفيف	hr 3.0	-	-
الحد الأقصى المقترح للرطوبة	%	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C° 190-200	F° 392.0 - 374.0	-
درجة الحرارة الوسطى	C° 200-220	F° 428.0 - 392.0	-
درجة الحرارة الأمامية	C° 210-220	F° 428.0 - 410.0	-
درجة حرارة الفوهة	C° 215-225	F° 437.0 - 419.0	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 230	F° 446.0	-
درجة حرارة القالب	C° 60.0-80.0	F° 176.0 - 140.0	-
معدل الحقن	بطيء-معتدل	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.