GAZOLE™ 6200PF

المصنع	Gharda Chemicals Ltd.	**الفئة**	PBI
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تفاصيل المنتج: بوليمر لدن بالحرارة فائق الأداء، PBI بولي (2، 5 بنزيميدازول) ممزوج ببولي إيثر كيتون، مسحوق ناعم شبه بلوري مناسب للقولبة بالضغط وكذلك البثق، مع تدفق سهل، بني داكن اللون. مجالات التطبيق: مناسب للتطبيقات ذات درجة الحرارة العالية تحت الحمل الشديد، مقاومة ممتازة للتآكل، مناسب لتطبيقات أشباه الموصلات ومعدات معالجة البلازما.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تدفق جيد مقاومة جيدة للتآكل مقاومة عالية للحرارة شبه بلوري	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية تطبيقات درجة الحرارة العالية	- -	- -
المظهر	بني	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-
طريقة المعالجة			- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	القولبة بالضغط	-	
	بثق	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.20 g/cm³	-	ASTM D1895B
توزيع حجم الجسيمات		-	-
	µm	-	-
	µm	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	300 C°	572.0 F°	UL 746B
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	152 C°	305.6 F°	ASTM D3418
درجة حرارة الانصهار	372 C°	701.6 F°	ASTM D3418

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	V-0	-	UL 94

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة المصهور	300-350 Pa·s	-	ASTM D3835

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.