G-PAEK™ G-COAT 501

المصنع	Gharda Chemicals .Ltd	**الفئة**	PEK
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تفاصيل المنتج: سلسلة G-COAT 500 من التشتتات السائلة المائية متاحة، حيث يجب طلاء الطلاء الرقيق والهندسة الصعبة، والحصول على خصائص محسنة مثل مقاومة التآكل والتآكل وخصائص التحرير، ومناسبة لتطبيقات ملامسة الأغذية، واللون الطبيعي. G-COAT 501: تم تصميم هذه الدرجات خصيصًا لتوفير طلاء مرن بمستويات متفاوتة من التشحيم لإعطاء مقاومة عالية للتآكل والتآكل مجتمعة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل مقاومة جيدة للتآكل مطابقة التعرض للأغذية	- - -	- - -
الاستخدامات	طلاء رقيق تطبيق الطلاء	- -	- -
المظهر	أسود أخضر لون طبيعي	- - -	- - -
طريقة المعالجة	طلاء	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.30 g/cm³	-	-
امتصاص الماء	0.060 %	-	ASTM D570
محتوى المواد الصلبة	50 %	-	-
اللزوجة	1.8 min	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحد الأقصى لسمك الطبقة	µm	-	-
غير معروف		-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة تآكل تابير	8.00 mg	-	ASTM D1242

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	280 C°	536.0 F°	UL 746B
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	152 C°	305.6 F°	ASTM D3418
درجة حرارة الانصهار	372 C°	701.6 F°	ASTM D3418

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	V-0	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.