G-PAEK™ G-COAT 600

المصنع	Gharda Chemicals .Ltd	**الفئة**	PEK
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تفاصيل المنتج: بوليمرات لدن بالحرارة فائقة الأداء، بولي إيثر كيتون غير مملوء، شبه بلوري، مسحوق ناعم للطلاء الكهروستاتيكي والرذاذ الحراري، تدفق عالي، مناسب لتطبيقات ملامسة الطعام، لون طبيعي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تبلور جزئي سيولة عالية مطابقة التعرض للأغذية	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات غذائية غير محددة تطبيق الطلاء	- -	- -
المظهر	بيج لون طبيعي	- -	- -
الأشكال	مسحوق	-	-
طريقة المعالجة	قابل للرش طلاء	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.30 g/cm³	-	-
الكثافة الظاهرية	0.21 g/cm³	-	ASTM D1895B
امتصاص الماء	0.060 %	-	ASTM D570
توزيع حجم الجسيمات		-	-
	µm	-	-
	µm	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحد الأقصى لسمك الطبقة	µm	-	-
غير معروف		-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة تآكل تابير	10.0 mg	-	ASTM D1242

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	280 C°	536.0 F°	UL 746B
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	152 C°	305.6 F°	ASTM D3418
درجة حرارة الانصهار	372 C°	701.6 F°	ASTM D3418

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	V-0	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.