GAPEKK™ 3300P

المصنع	Gharda Chemicals .Ltd	**الفئة**	PEKK
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تفاصيل المنتج: بوليمر لدن حراري فائق الأداء، بولي إيثر كيتون كيتون (PEKK) غير مملوء، شبه بلوري، مسحوق للتركيب، تدفق متوسط، مناسب لتطبيقات الاتصال الغذائي، لون أبيض طبيعي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية تدفق متوسط شبه بلوري	- - -	- - -
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-
طريقة المعالجة	الخلط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.15 g/cm³	-	ASTM D1895B

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
توزيع حجم الجسيمات	µm	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الثبات الحراري	min 25	-	-
درجة حرارة الاستخدام المستمر	C° 300	F° 572.0	UL 746B
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 176	F° 348.8	ASTM D3418
درجة حرارة الانصهار	C° 396	F° 744.8	ASTM D3418

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	V-0	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.