

BIPEX B0420GN

| | | | |
|-------------------------|--------|-----------------------------|----------------|
| PBT | الفئة | Ginar Technology Co .LTD | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | 20% ألياف زجاجية | المادة المألثة |

وصف المنتج

BIPEX B0420GN هو منتج بولي بيوتيلين تيريفثاليت (PBT) مملوء بنسبة 20% من الألياف الزجاجية. وهو متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا أو أمريكا الشمالية. الخاصية الأساسية: تصنيف اللهب.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | ألياف زجاجية، 20% حشو بالوزن | الحشو / التعزيز |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D792 | - | g/cm ³ 1.45 | الوزن النوعي |
| ASTM D955 | - | % 0.45 | انكماش الغالب |
| ASTM D570 | - | % 0.050 | امتصاص الماء |
| ASTM D785 | - | 117 | صلابة روكويل |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D638 | psi 15954.18 | MPa 110 | قوة الشد |
| ASTM D638 | - | % 3.0 | استطالة الشد |
| ASTM D790A | psi 900685.98 | MPa 6210 | معامل الانحناء |
| ASTM D790A | psi 27992.33 | MPa 193 | قوة الانحناء |
| ASTM D256 | ft·lb/in 1.4 | J/m 75 | صدمة إيزود المحززة |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D648 | F° 410.0 | C° 210 | درجة حرارة الانحراف تحت الحمل |
| ASTM D789 | F° 428.0 | C° 220 | ذروة درجة حرارة الانصهار |

| الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| UL 94 | - | - | تصنيف اللهب |
| - | - | HB | |
| - | - | HB | |
| - | - | HB | |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.