Glastherm® CH

المصنع	Glastic Corporation	**الفئة**	TS, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Glastherm®CH هو منتج بوليستر بالحرارة. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. تشمل مجالات تطبيق Glastherm®CH الألواح الرقيقة والأسلاك والكابلات. تشمل الميزات: ثبات جيد للأبعاد مقاومة الرطوبة مقاومة كيميائية مقاومة للاهتراء مقاومة للحرارة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات أبعاد جيد	-	-
	مقاومة الرطوبة	-	-
	قوة ضغط جيدة	-	-
	مقاومة حرارة عالية	-	-
	متانة	-	-
	مقاومة الزيت	-	-
الاستخدامات	مادة عازلة	-	-
	ورقة	-	-
المظهر	أرجواني	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.87 g/cm³	-	ASTM D792
امتصاص الماء	0.040 %	-	ASTM D570

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الانحناء	379 MPa	54969.4 psi	ASTM D790
معامل الضغط	17200 MPa	2494653.6 psi	ASTM D695
قوة الضغط		-	ASTM D695
	342 MPa	49603.0 psi	ASTM D695
	570 MPa	82671.66 psi	ASTM D695
	193 MPa	27992.33 psi	ASTM D695
	228 MPa	33068.66 psi	ASTM D695
صدمة إيزود المحززة	850 J/m	15.92 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	1.3E-5 cm/cm/C°	-	ASTM D696
التوصيل الحراري	0.20 W/m/K	-	ASTM C177

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.