Glastherm® HT

المصنع	Glastic Corporation	**الفئة**	TS, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GlasTherm Grade HT عبارة عن مادة مركبة عالية المقاومة للضغط ومقاومة للحرارة. تم تشطيبه لتحمل سمك دقيق، وهو مثالي للعزل بين الطية والمكبس أو داخل القالب نفسه. إنه خالٍ تمامًا من الأسبستوس ومتين لتحمل التعامل الخشن أثناء التثبيت. يمكن قصه وتشكيله بسهولة باستخدام معدات تشغيل المعادن القياسية. يوصى باستخدام أدوات القطع الماسية لإطالة العمر.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة الرطوبة قوة ضغط جيدة مقاومة حرارة عالية مقاومة الزيت	- - - -	- - - -
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.97 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
امتصاص الماء	% 0.20	-	ASTM D570

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الانحناء	MPa 214	psi 31038.13	ASTM D790
قوة الضغط		-	ASTM D695
	MPa 186	psi 26977.07	ASTM D695
	MPa 338	psi 49022.84	ASTM D695
	MPa 117	psi 16969.45	ASTM D695
	MPa 124	psi 17984.71	ASTM D695
صدمة إيزود المحززة	J/m 430	ft·lb/in 8.05	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي		-	ASTM D696
	2.2E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
	1.2E-4 cm/cm/°C	-	ASTM D696
التوصيل الحراري	W/m/K 0.27	-	ASTM C177

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة العزل الكهربائي	kV/mm 2.0	-	ASTM D149
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
			-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.