Glastic® 1120

المصنع	Glastic Corporation	**الفئة**	TS, Unspecified
المادة المالئة	ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Glastic 1120 عبارة عن ورقة راتينج حراري مقوى بالألياف الزجاجية وخالي من الأسبستوس. تتميز هذه المادة بخصائص امتصاص منخفضة جدًا للماء ولديها أيضًا مقاومة جيدة للرذاذ والانسكاب للأحماض والقواعد الضعيفة والهيدروكربونات الأليفاتية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	مواد مدعمة بألياف زجاجية	-	-
الميزات	قوة عالية مقاومة القلويات مقاومة الحمض مقاومة الهيدروكربونات امتصاص ماء منخفض أو معدوم مظهر ممتاز	- - - - - -	- - - - - -
الاستخدامات	توقة لوح حائط	- -	- -
رقم ملف UL	R9599	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.81 g/cm³	-	ASTM D792
امتصاص الماء	0.40 %	-	ASTM D570

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	11700 MPa	1696944.6 psi	ASTM D638
قوة الشد	53.8 MPa	7803.04 psi	ASTM D638
قوة الانحناء	152 MPa 90.3 MPa	- 22045.78 psi 13096.93 psi	ASTM D790 ASTM D790 ASTM D790
قوة الضغط	228 MPa	33068.66 psi	ASTM D695
صدمة إيزود المحززة	480 J/m	8.99 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	2.0E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
التوصيل الحراري	0.27 W/m/K	-	ASTM C177

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.