Glastic® 1872

المصنع	Glastic Corporation	**الفئة**	TS, Unspecified
المادة المالئة	ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Glastic 1872 عبارة عن عازل مواجهة مصبوب من مركب قولبة بوليستر حراري مقوى بالألياف الزجاجية ومقاوم للهب معترف به من قبل UL. يتميز Glastic 1872 بمقاومة للكسر وتحمل ارتفاع أقرب من تلك المتوفرة بشكل شائع في العوازل الخزفية. خصائص مقاومة الرطوبة والحرارة في Glastic 1872 أعلى من تلك الموجودة في العوازل البلاستيكية التقليدية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	مواد مدعمة بألياف زجاجية	-	-
الميزات	مقاومة الرطوبة مقاومة حرارة عالية مثبطات اللهب	- - -	- - -
الاستخدامات	عازل معزول	-	-
رقم ملف UL	E23525 E81713	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	17.2 MPa	2494.65 psi	ASTM D638
قوة الضغط	172 MPa	24946.54 psi	ASTM D695

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة القوس الكهربائي	180 sec	-	ASTM D495
تصنيف اللهب	V-0	-	UL 94

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.