Glastic® SPM-11

المصنع	Glastic Corporation	**الفئة**	TS, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Glastic®SPM-11 هو منتج بوليستر بالحرارة. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. تشمل الميزات: قوة عالية استقرار الأبعاد الجيد مقاومة الرطوبة مقاومة كيميائية مقاومة للحرارة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات أبعاد جيد قوة عالية مقاومة جيدة للصدمة الحرارية مقاومة كيميائية جيدة امتصاص ماء منخفض أو معدوم	- - - - -	- - - - -
المظهر	أحمر	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.80 g/cm³	-	ASTM D792
امتصاص الماء	0.30 %	-	ASTM D570

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة باركول	65	-	ASTM D2583

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	13800 MPa	2001524.4 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	324 MPa	46992.31 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	560 J/m	10.49 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي		-	ASTM D696
	7.1E-6 cm/cm/°C	-	ASTM D696
	2.1E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
التوصيل الحراري	0.30 W/m/K	-	ASTM C177

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.