GPPC ABS D-1000A

المصنع	GPPC Chemical Co.,Ltd.	**الفئة**	ABS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GPPC ABS D-1000A هي مادة أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن. السمات الهامة لـ GPPC ABS D-1000A هي: مصنفة اللهب متوافقة مع REACH متوافقة مع RoHS مثبطة للهب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E88637-524852	-	-
المواد المضافة	مثبط للهب	-	-
الميزات	مثبط للهب	-	-
تصنيفات الوكالة	CSA LS103112 EC 1907/2006 (ريتش REACH)	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
رقم ملف UL	E88637	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.17 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	-
	6.3 g/10 min	-	ASTM D1238
	60 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة روكويل	105	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	42.2 MPa	6120.6 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	2400 MPa	348091.2 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	69.6 MPa	10094.64 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256
	230 J/m	4.31 ft·lb/in	-
	180 J/m	3.37 ft·lb/in	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	81.0 C°	177.8 F°	ASTM D648

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب		-	UL 94
	V-0	-	-
	5VA	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة التجفيف	75.0-85.0 °C	167.0 - 185.0 °F	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	180-210 °C	356.0 - 410.0 °F	-
درجة حرارة القالب	40.0-80.0 °C	104.0 - 176.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.