GPPC SAN D-20

المصنع	GPPC Chemical Co.,Ltd.	**الفئة**	SAN
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GPPC SAN D-20 عبارة عن مادة ستيرين أكريلونيتريل (SAN). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن. السمات الهامة لـ GPPC SAN D-20 هي: مثبط للهب، مقاوم للحرارة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E88637-252445	-	-
الميزات	مقاومة عالية للحرارة	-	-
تصنيفات الوكالة	CSA LS103112	-	-
رقم ملف UL	E88637	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.07 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	-
	1.5 g/10 min	-	ASTM D1238
	15 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة روكويل	82	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	76.5 MPa	11095.41 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	3630 MPa	526487.94 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	123 MPa	17839.67 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256
	20 J/m	0.3746 ft·lb/in	-
	19 J/m	0.3559 ft·lb/in	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	95.0 C°	203.0 F°	ASTM D648

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب		-	UL 94
	HB	-	-
	HB	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة التجفيف	85.0-100 °C	185.0 - 212.0 °F	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	200-250 °C	392.0 - 482.0 °F	-
درجة حرارة القالب	40.0-80.0 °C	104.0 - 176.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.